

**Полиамид 6 трудногорючий**

Версия от 03.09.26

Описание

Композиционный материал на основе полиамида 6 средней вязкости с добавлением антипиренов без фосфора и галогена. Категория стойкости к горению ПВ-2.

Область применения	Детали и изделия электротехнического назначения, строительство, светотехника, бытовая техника и др.
Метод переработки	Литье под давлением

Свойства	Стандарт испытаний	Единица измерения	Типичное значение
Физико-механические			
Плотность	ГОСТ 15139	г/см ³	1,16
Прочность при разрыве	ГОСТ 11262	МПа	78
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 11262	%	12
Модуль упругости при изгибе	ГОСТ 9550	МПа	3100
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	ГОСТ 4648	МПа	125
Ударная вязкость по Шарпи без надреза, +23°C	ГОСТ 4647	кДж/м ²	60
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, +23°C	ГОСТ 4647	кДж/м ²	3
Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 4,0 мм)	ГОСТ 28157		ПВ-2
Индекс воспламеняемости при воздействии раскаленной проволоки	ГОСТ ИЕС 60695-2-12	°C	960
Теплофизические			
Температура плавления	ГОСТ 18995.4-73	°C	220
Температура изгиба под нагрузкой, 1.80 МПа	ГОСТ 12021	°C	75
Температура изгиба под нагрузкой, 0.45 МПа	ГОСТ 12021	°C	180
Технологические			
Предел текучести расплава (250°C/2,16кг)	ГОСТ 11645	г/10 мин	35
Усадка при литье	ГОСТ 18616	%	1,0-1,2*
Температура сушки	-	°C	80±5
Температура расплава	-	°C	230-270
Температура формы	-	°C	50-80

* Данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а также от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Примечание: Если не указано обратное, приведенные значения были установлены на стандартизированных образцах для испытаний при комнатной температуре. Цифры следует рассматривать только как ориентировочные значения, а не как обязательное усредненное значение. Следует иметь в виду, что при определенных условиях на свойства в значительной степени могут влиять конструкция формы/штампа, условия обработки и окраска.